

(11)Publication number:

62-000663

(43) Date of publication of application: 06.01.1987

(51)Int.CI.

FO2N 11/08 FO2P 15/12

(21)Application number: 60-139643

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

26.06.1985


(72)Inventor: YABUNAKA KIYOSHI

(54) ENGINE STARTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the reliability of starting function and reduce power loss by interconnecting directly a large capacity battery, an alternator and a starting motor while connecting a diode to flow current from the large capacity battery to a small capacity one.

CONSTITUTION: A circuit of a battery 7- a movable contact plate 103b- an ignition circuit 1 is completed in starting an engine to operate the ignition circuit with a small capacity battery 7. Simultaneously, in a closed circuit of a starting battery 8- a contact 6a1- a starting motor 6b- earth, current is supplied from the large capacity starting battery 8 to the starting motor 6b. After starting the engine, a starting contact 135 is opened, and an accessory circuit 137 is closed to be connected to the starting battery 8 so that an ignition terminal 31 is connected to the small capacity battery 7. Thus, the ignition circuit 1 is connected (through a diode 91) to the battery 7 and an alternator 5 through an external resistance 2 to run the engine continuously.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of extinction of right

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

卵日本国特許庁(JP)

(1)特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60-139643

Mint Cl.4

識別記号

广内整理番号

磁公開 昭和60年(1985)7月24日

C 07 C 57/03

8318-4H

8318-4H 7624-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

◎発明の名称

// B 01 J

オレフインのα,βー不飽和カルボン酸への酸化に於ける増加した

選択性

顧 昭59-256603 创特

願 昭59(1984)12月6日 20世

優先権主張

図1983年12月7日⑬米国(US)⑩559055

發1984年10月29日發米国(US)到664562

砂発 明

スルド

アメリカ合衆国19064ペンシルバニア州スプリングフィー ルド スプリングフィールドロード 201 ダブリュー

明者 砂発

ジエームズ

アメリカ合衆国19086ペンシルバニア州ワリンフォード

イオンズ

サンテック インコー

クーパー ドライブ 211 アメリカ合衆国ペンシルバニア州19103フイラデルフイア

ポレーテッド

マーケットストリート 1801

の代・理 人

の出願人

弁理士 佐々井 弥太郎

外1名

オレフィンのα、β-不飽和カ 1. 発明の名称 ルポン酸への酸化 に於ける増加した選択性

2.特許請求の範囲

1. 活性化パラジウム金属触媒の存在下で、各々 約 1.5容量%を越えない量の表面活性剤及び共表 面活性剤(コサーファクタント)からなる表面括 性剤系を含有する液体媒体中で、空気又は酸素と 混合された Cs ~ Cs オレフィンを酸化すること からなり、上記触媒が上記彼体媒体中で支持され たパラジウム金属 触媒を上記の又は上記と異なる Cg ~ Cg オレフィンと、少なくとも約 60 ℃の 温度で少なくとも約 10 分間実践的に酸素の非存 在下に於いて接触さぜることによって活性化され ているものである、又はこの活性化を行なった後 上記酸化を行なう、α、β-不飽和カルボン酸の 製造方法。

2. 活性化パラジウム金属触媒の存在下で、各々 約 1.5容量%を越えない量の表面括性剤及び共表 面括性剤 (コサーファクタント) からなる 表面括

性耐系を含有する液体媒体中で、空気又は酸素と 混合された Cg ~ Cg オレフィンを酸化すること からなり、上記触媒が上記液体媒体中で支持され たパラジウム金属触媒を上記 C3~ C8 オレフィ ンと、少なくとも約 80 ℃の温度で少なくとも約 10 分間実質的に酸素の非存在下に於いて接触さ せることによって活性化されているものである。 α、βー不飽和カルボン散を製造する特許請求の 範囲第1項に記載の方法。

3、触媒が本質的に酸素の非存在下で活性化され る特許請求の範囲第2項に記載の方法。

4. 触媒が上記オレフィンとの連続的な接触によ って活性化状態に保たれる特許請求の範囲第2項

5. オレフィンがプロピレンであり、カルボン酸 がアクリル酸である特許請求の範囲第2項に記載

6. オレフィンがイソアチレンでありカルボン酸 がメタクリル酸である特許騎求の範囲第2 頃に記 鼓の方法。

7. オレフィン がブテン- 1 であり、カルボン酸がクロトン酸である特許請求の範囲第2 項に記載の方法。

8. 酸化が上記 a , β - 不飽和カルボン酸を生成するのに必要 と される化学量論 量のオレフィン及び酸素と共に実施される特許請求の範囲第2項に記載の方法。

9. パラジウム 金属のための支持体が炭素又はアルミナである特許研求の範囲第2 項に記載の方法。10. 触媒が上記 オレフィンの約 1~100 気圧の圧力下に上記オレフィンで活性化される特許請求の・範囲第2 項に記載の方法。

11. 触媒が上記オレフィンで約 60 ℃~150 ℃の 温度で少なくとも約 10 ~120 分間活性化される 特許研求の範囲第2 項に記載の方法。

12. 酸化が少なくとも約 25 ℃で行なわれる特許 請求の範囲第2 項に記載の方法。

13. 衷面活性剤系が第2級アルコールの C14 ~ C17 アルキルサルフォネートのアルカリ金属塩、 及び第2級アチルアルコールとを含む特許額次の 範囲第2項に記載の方法。

14. 表面括性耐系がドデシル領酸ナトリウム及び n・又は t・プチルアルコールからなる特許額水 の範囲第2項に記載の方法。

15. 液体媒体中の表面活性剤及び共表面活性剤の量が夫々約 0.1~1.5 容量%である特許請求の範囲第2 項に記載の方法。

16. 活性化パラジウム金属触媒の存在下で、各々的 1.5容量%を終えない量の表面活性剤及び共表面活性剤(コサーファクタント)からなる表面活性剤系を含有する液体媒体中で、空気以は酸素と混合された C3 ~ C6 オレフィンを酸化することがある。 上記触媒を異なる C3 ~ C6 オレフィンと、少なくとも約 80 での温度で少なくとも約 10 分間実質的に酸素の非存在でいるものである、カー不飽和力ルボン酸を製造する特許類次の発因第1項に記載の方法。

17. 触媒が本質的に酸素の非存在下で活性化され

る特許研求の範囲第18項に記載の方法。

18. 触媒が酸化される上記オレフィンとの連続的な接触によって活性化状態に保たれる特許請求の範囲第16項に記載の方法。

19. 触媒が上記オレフィンの約 1~100 気圧の圧 力下に上記オレフィンで活性化される特許請求の 発囲第16項に記載の方法。

20. 触媒が上記オレフィンで約 60 ℃~150 での温度で少なくとも約 10 ~120 分間活性化される 特許請求の範囲第18項に記載の方法。

21. 先ず、支持されたパラジウム金属触媒を C3 ~ C8 オレフィンと液体媒体中に於いて、少なくとも約 60 ℃の温度で少なくとも約 10 分間実にかいて接触させることがないである。 ではたいではないが、そしてその後に上記ではにないがはないがで、とり、各種のでは、ないがはないがで、で、フロは、ないにより上記では、これにより上記オレフィンを対

応するカルボン酸に酸化することからなるα,β - 不飽和カルボン酸を製造する特許請求の範囲第 1 項に記載の方法。

22. 触媒が本質的に酸素の非存在下で活性化される特許研求の範囲第21項に記載の方法。

23. 触線が上記オレフィンとの連続的な接触によって活性化状態に保たれる特許請求の範囲第21項に記載の方法。

24. 触媒が上記オレフィンの約 1~100 気圧の圧 カ下に上記オレフィンで活性化される特許請求の 範囲第21項に記載の方法。

25. 触媒が上記オレフィンで約 60 ℃~150 ℃の温度で少なくとも約 10 ~120 分間括性化される特許請求の範囲第21項に記載の方法。

26. オレフィンがプロビレンであり、カルボン酸がアクリル酸である特件請求の範囲第21項に記載の方法。

27. オレフィンがイソプチレンでありカルボン酸がメタクリル酸である特許研求の配因第21項に記載の方法。

28. オレフィンが プテント あり、カルボン酸がクロトン酸である特許額次の範囲第21項に記載の方法。

29. 酸化が上記 α 、 β - 不飽和カルボン酸製造するのに必要とされる化学量論量のオレフィン及び 酸素と共に実施される特許請求の範囲第21項に記 般の方法。

30. バラジウム 金 属 のための支持体が成素又はアルミナである特許 勝求の範囲第21項に記載の方法。
31. 酸化が少なくとも約 25 ℃で行なわれる特許
誘求の範囲第21項に記載の方法。

32. 表面活性剤系 が第2級アルコールの C14 〜 C17 アルキルサル フォネートのアルカリ金属塩、及び第2級プチル アルコールとの混合物からなる特許誘求の範囲第 21項に記載の方法。

33. 表面括性削減 がドデシル酸酸ナトリウム及び n・又は t・プチルアルコールからなる特許研求の範囲第21項に 記載の方法。

34. 液体媒体中の表面活性剤及び共表面活性剤の 量が約 0.1~1.5 容量%である特件請求の範囲第 21項に記載の方法。

38. 触媒が本質的に酸素の非存在下で活性化される特許請求の範囲第35項に記載の方法。

37. 触媒が上記オレフィンとの連続的な接触によって活性化状態に保たれる特許請求の範囲第35項に記載の方法。

38. 触媒が上記オレフィンの約 1~100 気圧の圧

力下に上記オレフィンで活性化される特許請求の 範囲第35項に記載の方法。

39. 触媒が上記オレフィンで約 60 ℃~150 ℃の温度で少なくとも約 10 ~120 分間活性化される特許蓄求の範囲第35項に記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はα、β-不妨和カルボン酸を生成する
ためのオレフィンの酸化方法に関する。より詳しくは本発明は新規なオレフィン活性化バラジウム
触媒及び表面活性部及び共表面活性剤(コサーファクタント)の組み合わせからなる表面活性剤系
の存在下にプロビレンをアクリル酸に酸化する改良方法に関する。 開様にイソプチレン及びプテンー 1 が夫々メタクリル酸及びクロトン酸に酸化できる。

(関連出額)

本願は以下の同日出顧の発明と関連している。 ライオン等の「触媒によるオレフィンのα, β - 不数和カルボン酸への酸化」及びライオンの 「オレフィンの α 、 β - 不飽和カルボン酸への酸化に於ける増加した選択性」。

又此に記載の触媒系が他の酸化方法で用いられている以下のものにの関連している。

ライオン等による「プロピレンの酢酸アリルへの触媒による酸化」及び「プテンを線形アセテート類に酸化する方法」

(従来の技術と発明が解決しようとする問題点)カーボンブラック上に支持されたパラジの全級触媒を用いる1段階に於けるプロピレンのアクリル酸への酸化は、米国特許3624147に記載されている。しかしながらこの方法は変換されたプロピレンの量に基づき60%又はそれ以下の収量を特別とし、運転温度は一般に90℃を越え、そして最近で行なわれる。しかも実質的な量のCO2が望まれない副生物として報告され、また低い反応速度が報告されている。

同様の方法が、 J. Catal. 173 (1972)にシーマン等によって報告されており、ここでバラジウム
プラック及びバラジウム活性化木炭がプロビレン

をアクリル酸 に変換する。 使用されていた。 しかしバラジウ 上金属を基にして化学量論的非触媒変換のみが数 示されており、従って上記米国特許よりも更に効 果の少ない方法を与えている。

更に例えば 水栗、低級アルコール類、ヒドラジ ン、又は種々 のオレフィンなどの還元剤を用いる、 例えばパラジ ウム塩の還元による支持されたパラ ジウム金属触 媒の慣用の調製方法が幾つかの特件 に記載されて いる。 例えば米国特許 3275680 (Holzrichter)又は4435598 (Hinnenkamp)を参照。 これらは水松 又はヒドラジンでパラジウム塩を退 元することを 教えている。 米国特許 4016200 (Onoda) は同 様にパラジウム化合物がホルマリン、 ヒドラジン、 水素、メタノール、又はエチレン、 プロピレン、 プテンなどのオレフィンを還元剤と して用いてバ ラジウム化合物をパラジウム金属に 還元出来るこ とを教えている。 同様に、 3970713(Scharfe) はこれもまた水素、ア ルコール、オ レフィンなどを還元剤として用いて パラジウム 及.び他の金属塩を金属触媒に還元する

ことを教えている。しかしながらこれらの引用例 の何れも独特の時間及び温度条件の基でオレフィ ンにより高度に活性化されたパラジウム金属種の 関製を教示しておらず、またこれらの触媒がこれ まで可能であったよりもより温和な運転条件下で オレフィンをα、β不飽和酸に酸化するための方 法に驚くほど効果的であることを教えていない。 最後にf.R. Hartley「ザケミストリーオプブラチ ナアンドバラジウム」ウイリーアンドサンズ 380・ 390 頁及び412-417 頁(1973)はパラジウムクロラ イドとのエチレンの錯体の形成を開示しておりパ ラジウム42 金属触媒を与えている。しかしながら 以下に記載されるようにエチレン又はクロライド の使用及びパラジウム*2 金属触媒の形成はここに 特件疑求された望まれる生成物の形成の目的の為 には本発明の触媒を脱活性化することが分かった。

上に述べた本明細書と同時出願の、そのぜんぶを眷照によりここに取り入れる米国特許出願(ドケットNo.83-046 CIP-1)は少なくとも約60℃で少

なくとも約10分間 C3 ~ C8 オレフィン好ましくはプロピレン で活性化することにより顕製された支持されたパ ラジウム触媒を使用する場和な反応 条件下で水性 媒体中で空気又は酸素でプロピレンを直接アクリ ル酸に酸化する改良方法を記載している。酸化 反 応は次に少なくとも約25℃の温度でよってアクリ ル酸は上記の先行技術と対照的に高い速度及び選択性で回収される。

(問題を解決 する手段)

本発明の目 的はこのように上記のある種の表面 活性剤系を使用する前記オレフィン酸化方法の改 &を更に提供するものである。

本発明の目 的は更に同様な方法でイソプチレン をメタクリル 散及びプテン-1をクロトン酸に酸 化すること で ある。

本発明に従ってα、βー不飽和カルボン酸例えばアクリル酸を形成するプロピレンなどのオレフィンの選択性が、以下に一緒に軽続中の出願(Doc et No.83-048 CIP-1) に記載される炭素又はアル

上に記載したように本発明はある様のオレフィン類、主としてプロピレンをそれらの対応する酸、へ、予備処理された支持されたパラジウム触媒の存在下に於いて酸化する新規な方法を更に改良することに関するものであるが、上記改良は酸化を、空気又は酸素で水性媒体中で組み合わされた表面

特開昭60-139643(5)

活性剤/共表面活 性剤、例えばn-又はt-ブチルア ルコールと組み合 わ せたドデシル破骸ナトリウム の存在下で実施す る ことからなる。

本方法の一つの 好ましい具体例に於いて、 反応 速度を増加させそ して同時に反応器容量を減少さ せるために反応を 検体反応媒体が固定触媒床を下 方に通過させられアクリル酸生成物が底から回収される種流床反応器中で反応を実施するのが有利であることが分かった。別の方法としては酸化反応はガス及び溶媒を循環しつつ、エピュレーティング床触媒を使用して実施することが出来る。

ジウムの還元に終く先行技術の還元された触媒を取り扱い使用する 通常の過程にかい 表面種のおかげで、パラジウム表面種のなオーク の職化するように かなる。 出願 女 と し の 数 に 出 発 数 に い な の は 正 の 空 気 に 腑 蝶 技 術 に 於 い て 当 政 者 に に か る 。 (「 表 面 種 」 と は 触 蝶 技 術 に 於 い て 当 政 者 に に た さ い る 任 登 の パ ラ ジ ウ ム の 種 を 意味 する。)

又出版人はいかなる特定の理論によってあられることを意図しないが、この部分的に酸化された上記のバラジウム 表面が出願人の発明に従ってプロピレンと接触されるときこれはまず 0価を有する高度に活性のバラジウム金属位置にまず変換され、そして次にプロピレンが本発明の活性化された触媒である新規な表面活性様を形成するのはこれらの位優と共に行なわれるのである。

市版の還元されたパラジウムが例えば空気に対する通常の取り扱い及び露出の基で再酸化されるという証拠として本発明の新規活性化触媒に於い

て、例えば簡素的に還元されたパラジウム金属触媒で出発し、以下に記す酸素のない条件でで触媒 を活性化するのに使われる2部のプロピレンが1 部のアセトン及び1部の活性触媒様を生じる。

上に定義された炭素又はアルミナ支持パラジウ ム金属触媒をプロピレン又は類似のオレフィン類 により本発明で使用される活性化された酸化触媒 を顕製する場合に於いて、この活性化処理が少な くとも約 60 ℃、150 ℃までの温度、好ましくは 約 65 ~95℃の温度で、少なくとも約 10 分~約 120分、好ましくは少なくとも約 30 ~60分、以 下に記載される散棄のない条件下で実施されるこ とが必須である。これは一般に少なくとも約1気 圧、約100 気圧迄のプロピレンの圧力下に於いて 実施されるが約 2・20 気圧が好ましい。これらの 触媒がこのように活性化された炭素上バラジウム である時にこれはプロピレンを酸化する目的で約 80 ℃以下でそうでないならはずっと反応性の低 いものであるのにここでは約 25 ℃又はそれ以上 の温度で置くほど活性である。前に述べたように

特問昭60-139643 (6)

アクリル酸に 対する選択性はこの処理によって至くほど出願人 の 定義する表面活性解系の使用によって更に強め られる。 従って「活性化された に ジウム 金属触 鍼」 という用語は本発明の目 いにに かのがちがつ ム 破線よりもより速くかつより 低い 温度で、プロ ピレンをアクリル酸に酸化することが出来る触媒 を意味する。

上に述べた 触媒の調製の間には触媒から最大の活性を導き出す ためには、活性化が酸素の実質的な非存在下に 於いて、そして好ましくは本質的に酸素のない条件下に実施されることが必要である。当業者によって 存記の市販の触媒よりも幾らのかより 間和な条件下 で性能を発揮する触媒を生じることによってのよくとも 商業的に可能な水準内に於いて出来るたけ酸素のない条件下で活性化することによって導き出される。

これらの酸 緊のない条件は既知の方法、例えば

股気水、又は溶媒及び純粋なオレフィンガスを触媒の活性化の間に使用することによって達成される。 設気は液体を真空下でそれが誘腰するまでおくか又は固むオレフィンを酸素が最早置き換えられなくなるまで液体に混立たせて通すことによって容易に達成される。 純粋なオレフィンは商業的に種々の等級で得られ例えば化学的に純粋な等級、又は蛋合体等級などで得られ、役者の2つは約99.7% を終えるそれらの高い純度のために好ましい(後者二つは例えばHatheson、Division of Searle Hedical Products, と Sun Co.から夫々入手可能である)。

一旦出題人の触媒が形成されれば、少なくとも低かに過剰のオレフィンがいかなる脱活性化も防ぐ為に、そして趙ましくは酸化段階の間に反応器の酸素がオレフィンをアクリル酸に酸化する化学 動論量よりも多くない量で保持されることが好ましい。本発明の触媒を興製するにあたって触媒を毎するか又は変化させるかもしれないこれらの金属又は金属塩の存在が避けられるべきであること

本発明の触媒は酸素のない大気中に保たれるのであれば、別々に胸製されそして活性状態に保たれることが出来るが、より好都合には本発明はブロビレン酸化に使用されるのと同じ反応器中で割製が実能されることがよい。これは例えば市販されている活性 炭上の数粉砕されたパラジウムを密封された反応器中の水性媒体中に加え系をプロビ

レンガスでフラッシュし、混合物をプロビレン圧 力下で次に触媒関製に望まれる温度に達するまで 加熱しこの時間に再度酸素の非存在下でそして望ましくはややオレフィンの過剰の存在下で混合物 をその温度で少なくとも30分間提はんすること によって都合よく違成できる。

触線の調製の後プロピレンはプロピレンと酸素の混合物で産き換えられるが、好ましくは酸素は触線の脱活性化を避けるためにほぼ化学の系で存在していないなら表面活性削減を液体媒体に加える。酸化反応が約 1~10気圧の圧力で実施される。酸大力は望むプロピレン変換率が達成される。酸素の代わりに空気を使用できるがこの場合はプロピレンの量はその比率に合わせて調製されなければならない。

触媒の活性化剤は好ましくはプロピレンであるがもじ望まれるならばアリル水素及び 3~6 図の炭素原子を含有している他の軽オレフィン類、好ましくば酸化されるオレフィンに対応するものを

代わりに使用する ことが出来る。最も好ましくは プロピレンの他に はプテンー 1、 プテンプ 2、 又 はイソプチレンで ある。

オレフィン活性 化触媒 はその活性を、少なするほりの受け入れられるオレフィンが存在を通りを時間その活性を保つ。従って、水溶液を活透りでプロピレン/酸 案又は空気反応混合物を常にまき致らすことによって反応を行なうことが有利であることが分かった。 にの方法によってブロレンは過剰に保たれ、 触媒 は及び他の上記の利点を保つ。

酸化をバッチ式で実施するときは、反応媒体に対する触媒の比率は望ましくは反応体リットル当たりパラジウムの約 0.05 ~約 5.0グラム原子、好ましくは約 0.1~ 1.0 グラム原子の範囲である。例えば固定床反応器を使用する連続的な方法に於いては、反応は反応体の容量及び触媒との接触時間を高収率及びここに記載した選択性を達成する一般に知られた方法で変化させることによっ

て、効果的に実能できる。

好ましい表面活性剤系はドデシル値酸ナトリウムとn-又はt-プチルアルコール等の脂肪能アルコール共表面活性剤との組合せであるが、例えば第2級アルコールのC 14~C 17アルキルスルフォネートのナトリウム塩などの他の表面活性剤(例え

ばアメリカンヘキストから入手可能な"HOSTAPUR" SAS-30N, SAS-60, 又はSAS-93) を適当な脂肪疾アルコールと共に その代わりに使用できる。使用できる他のアルコール共表面括性剤はイソブロビルアルコール、n-プロビルアルコール、及び第2級プチルアルコールを含む。

以下の表からそれより上で減少された選択性が 観測される最適の表面活性剤量があることが分かる。従って2%のドデシル破骸ナトリウムと2%のア ルコールが使用されるとき選択性は約70%にある。 従って表面活性剤及び共表面活性剤の好ましい重 は水性媒体の重量に基づいて夫々につき約 0.1~ 1.5%の範囲、そして最も好ましくは各々について 0.4~1.2%である。

次の実施例は本発明を説明するものである。 実施例 1 ~ 10

次の実施例 1 ~ 10 に於いて幾つかの反応が次の 一般手順によって行なわれた。

炭素 (インゲルハードインダストリーズ) 上の 1 gの 10xパラジウム金属を85 ml のフィッシャー ボーターエロゾルチューブに加えた。次に30 ●1 の投気じた蒸留水を加えフィッシャーボーターチューブを圧力マニュホルドにとりつけた。表面活性剤の表に示した量を次に加えた。

混合物を純粋なプロピレンガス(研究純度等級) で50 psiに於いて3回フラッシュした。次に提は んしながらこの純粋なプロピレンの50 psi下に於 いて望まれる活性化温度に達するまで混合物を加 熟し、そこで少なくとも約10分間投はんした。段 はんした混合物を次に望まれる反応温度にし、ブ ロピレンを60% 02 / 40% 純度 C3 lis の組成を 有するガス混合物で全圧100 psig迄避き換えた。 殆どの場合に反応は即座に進行し圧力が落ちた。 全圧が 80 psigに達した時 02 / C3 Hu ガス混 合物を全圧を100 psigにするために入れた。これ を実験の過程に於いて必要がある度に繰り返した。 割定した反応時間の後混合物を冷却しガスをとら え分析しそして混合物をろ過した。触媒は有機及 び水性の溶液の両方で洗って表面に保たれた少量 のアクリル酸を除いた。ろ彼を標準のガスクロマ

特開昭60-139643 (8)

トグラフィーで 分析して生成物組成を決定した。 結果は反応条件 のある種の変化とともに下の表 1 に示される。こ れらの結果から表面活性剤系の係 加がプロビレン 活性化支持されたパラジウム触媒 上での酸化に於 けるアクリル酸収率を高めること が分かる。

₹ ₹	L
------------	---

				102_1	本相のG(分析	d			
実 能	表面话	時間	全圧	アクリル酸	アクリル酸	許酸	7617	その他	CO ₂ 💆	
M	性劑系	.分 .	ps.ig	mmole	% .	%	%	% .	mole	%
1 .		220			79.4					5.20
2	0.5\$\$05	194	61	5.34	87.9	3.8	4 . 5	4.0	0.71	3.57
	0.5%n-B	A	•							
3	なし゛	390	115	7.74	84.9	7.8	4.3	3.1	1.16	6.80
4	0.5%505	436	108	8.00	88.8	5.5	.2 - 4	3.3	1 - 4 4	8 . 0 4
	0.5%n-B						_			•
5	0.5%505	436	· 7 9	5.63	88.0 .	5.9	2.7	3.3	นใน้	5.84
	0.5%t-B	A					•		$x = x_{i}$	
6	0.5%505	335	59	4.48	87.7	4.9	5.0	2.5	0 9 9	5.00
7	12505	236	. 42	3.18	86.0	3.7	5 . 4	4.9	0.54	3.93
	1 % n - BA									
8	12505	236	35	2.13	93.5	tr	4.9	1.6	0.34	2.13
	1 % t - BA		. 4.		,					
9	2 % S D S	287	. 62	3.99	77.0	2.1	5.8	20.1	0 . 8.5	4.74
	2 % t - BA									
10	2%505	287	56	4.26	68.5	1.9	2.8	26.8	0.71	3.58
	1% n - B A	• • •	_		•					

- a) SDS --- ドデシル 放散ナトリウム
- b) 全反応時間に於ける全圧力減少
- c) BA --- アチルアルコール
- d) 括性化及び反応時間=65 C

实施例11

反応を実施例 B の手順に従って行なうが但し反応前に触媒を少なくとも30分間 85℃で活性化したときに標準化された gipc分析により 94% 収率よりも大きい収率で アクリル酸が得られた。

实施例12

反応を実施例 B の手類に従って行なうが但して ロビレンをイソプチレンに置き換えて良好な収率 でメタクリル酸 が、同様の量のメタクロレインと 共に得られた。

实施例13

反応を実施例 B の手順に従って行なうが但しプロピレンをプテンー1に置き換えて良好な収率でクロトン酸が得 られた。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.